

CORRIDOL 864

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το **CORRIDOL 864** είναι μία ελαστική, έγχρωμη, αντιολισθηρή επίστρωση για περιβάλλοντες χώρους σταδίων, πάρκα οδικής κυκλοφορίας, διαδρόμους, ποδηλατοδρόμια κτλ, εφαρμόζεται σε ασφαλτο και στεγανοποιημένες επιφάνειες μετά την εφαρμογή του **ELASTOSPORT 853**.

- Εφαρμόζεται εύκολα, με την χρήση ειδικών ρολών, ρακλετών ή σπρέι (1-3 mm πάχος), παρέχοντας ένα ασφαλές, υψηλής ποιότητας παιχνίδι.
- Εμποδίζει τις υψηλές θερμοκρασίες στο υπόστρωμα και μειώνει τους κραδασμούς.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εμφάνιση:	Παχύ υγρό
Απόχρωση:	Κόκκινο, πράσινο, ώχρα, ανοιχτό και σκούρο μπλε, ανοιχτό και σκούρο γκρι και κατόπιν ζήτησης.
Ειδικό βάρος:	1,8
Ευφλεξία:	άφλεκτο
Οξύτητα:	μη τοξικό
Θερμοκρασία εφαρμογής υλικού:	10 – 30°C
Θερμοκρασία υποστρώματος για την εφαρμογή του υλικού:	10 – 30°C
Κατώτατη θερμοκρασία υλικού (σημείο παγετού):	-30°C
Χρόνος σκλήρυνσης υλικού:	Έτοιμο για χρήση μετά από 24 ώρες. 5 μέρες ολική σκλήρυνση για μηχανική ανθεκτικότητα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΣΤΕΓΝΕΣ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΝΗ, ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΥΓΡΑΣΙΕΣ. Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος.

- Έντονος καθαρισμός της επιφάνειας από σκόνη, λάδια, γράσα, υπολείμματα κτλ.
- Αστάρωμα της επιφάνειας με συγκολλητική ρητίνη **RITIVEX 1102** ή **AKRYLEX 165 1101** (για την σωστή πρόσφυση), κατανάλωση 150-250g/m² σε ασφαλτοεπιφάνειες και σπατουλαρισμένο τσιμέντο.
- Όταν η συγκολλητική ουσία αρχίζει να στεγνώνει, ακολουθεί η εφαρμογή του **ELASTOSPORT 853** προκειμένου να κλείσουν οι πόροι της ασφάλτου ή της τσιμεντοειδούς επιφάνειας.
- Με το που στεγνώσει το **ELASTOSPORT 853** (μετά από 48 ώρες σε 30°C τουλάχιστον ή 3 μέρες σε 25°C), εφαρμόστε το **CORRIDOL 864** σε πάχος 1-2 mm σε δύο ή περισσότερες στρώσεις, αναλόγως το επιθυμητό πάχος, η δεύτερη στρώση ακολουθεί την πρώτη αφού αυτή αρχίσει να στεγνώνει. Μπορεί να διαλυθεί σε 6-10% νερό, αναλόγως την θερμοκρασία, προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη ρευστότητα.
- ΓΡΑΜΜΕΣ:** Χρήση του **ELASTOMARK (ΠΡΩΗΝ AKRYLOEPOX) 818**

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Καθότι είναι αυτοεπιπεδούμενο εφαρμόζεται με ποικιλία εργαλείων π.χ. ρολό ρεπουλίνας, ρολό 1mm, ρακλέτες, βούρτσες, σπρέι, και γενικά οποιοδήποτε εργαλείο που μπορεί να απλώσει το υλικό με ομοιόμορφο τρόπο και σε ίσα μέρη.
- Με ρολό ρεπουλίνας, απλή βαφή (κατανάλωση: 1kg/m²)
- Με μπιμπικωτό ρολό 1mm (κατανάλωση: 1,8 kg/m²)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1,8 kg/m²/mm.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε δοχεία των 25 kg.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Σε ξηρούς χώρους με κατώτατη θερμοκρασία 5°C για 6 μήνες.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Για σκληρή άσφαλτο και τσιμεντοειδείς επιφάνειες, πριν την εφαρμογή, τρίψτε με μηχανή μωσαϊκού χρησιμοποιώντας σκληρές πέτρες Νο 12.
- Δεν θα πρέπει να εφαρμόσετε περισσότερο από 1,8 kg/m² ανά στρώση. Πάχος περισσότερο από 1mm ανά στρώση μπορεί να προκαλέσει ρωγμές το καλοκαίρι καθώς η υψηλή θερμοκρασία προκαλεί την γρήγορη εξάτμιση του νερού και δεν επιτρέπει στο υλικό να στεγνώσει κανονικά.. Το πάχος επένδυσης πάνω από 1mm επιτυγχάνεται μόνο με επαναλαμβανόμενες στρώσεις.
- Το καλοκαίρι, η ιδανική ώρα εφαρμογής είναι 6-9 π.μ.. Τον χειμώνα εφαρμόζεται σε κατώτατη θερμοκρασία 10°C κατά την διάρκεια της εφαρμογής και μία μέρα για να στεγνώσει.
- Άνεμοι, παγετοί, βροχοπτώσεις και υψηλές θερμοκρασίες πρέπει να αποφεύγονται κατά την διάρκεια της εφαρμογής και μία μέρα μετά (όσον αφορά την βροχή και τον παγετό) Εάν για κάποιο λόγο καταστραφεί, απλώς επισκευάζεται και στρώνεται ξανά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Η εργασία πρέπει να πραγματοποιείται σε καλά αεριζόμενους χώρους με προστατευτικά γάντια. Όταν το υλικό έρχεται σε επαφή με το δέρμα πρέπει να πλένεται καλά με σαπούνι και νερό. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με την χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.